




Die Klinge befindet sich in einem Lehm-mantel und ist nun zum Härten bereit.



10 Liter 180°C warmes Rapsöl zum Anlassen (Entspannungsbad).



Thomas vor dem Härteofen.



Die Härtetemperatur ist erreicht.





Abschrecken im Wasserbad.



2 Stunden Entspannungsbad in warmen Öl.



Zustand unmittelbar nach dem Härten und Anlassen im Öl.



Richten nach dem Härten.





Wieder gerade! Neben zwei Rohlingen, die die Prozedur noch vor sich haben.



Vorschleiff der Klinge



Bohi nachschneiden.